

Isodur DA-L

Définition du matériel

Apparence : Liquide incolore à légèrement trouble

Teneur en NCO de la solution : $20,0 \pm 1\%$

Viscosité : $3\ 000 \pm 600$ mPa·s (23°C)

Densité : Env. 1,16 g/ml

HDI monomérique : <0,10%

Point d'éclair : 215°C

Application

Isodur DA-L est destiné aux applications de résine PU à base d'eau, adhésifs, peintures et revêtements.

Il agit comme agent de réticulation pour les dispersions polymères aqueuses telles que le polyuréthane, l'acétate de polyvinyle, le polyacrylate et les dispersions de caoutchouc synthétique.

La réticulation améliore la résistance à la chaleur, à l'eau, aux plastifiants et aux solvants.

Informations d'utilisation

Taux d'ajout : 3-10 % en poids pour 100 pbw de dispersion d'adhésif avec 40-60 % de contenu polymère

Force de liaison initiale : Moyenne

Force de liaison finale : Parfaite

Force de pelage immédiate : Moyenne

Force de pelage finale : Parfaite

Résistance à la chaleur : Bonne

Résistance au jaunissement/décoloration : Parfaite

Résistance à l'huile : Bonne

Manipulation, stockage et emballage

Le traitement et l'utilisation d'Isodur DA-L nécessitent des connaissances techniques et professionnelles adéquates.

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité et respecter les réglementations de sécurité locales.

Isodur DA-L doit être stocké dans ses conteneurs originaux scellés à des températures comprises entre 0 et 30°C.

Le produit est très sensible à l'humidité, réagissant avec l'eau pour former du dioxyde de carbone et des urées insolubles, ce qui peut entraîner une accumulation de pression dangereuse dans les conteneurs scellés.

Toujours maintenir hermétiquement fermé et empêcher l'entrée d'humidité.

Conservé correctement, le produit reste stable pendant un minimum de six mois.

Tailles de conditionnement disponibles pour Isodur DA-L :

- 0,8 kg Bouteilles en aluminium
- 60 kg Fût en métal
- 180 kg Tambours

Informations réglementaires

Enregistré REACH UE : N/a

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Avertissement / Conditions

Revision: 2025-02-27 / 6e38



Nous nous efforçons d'être précis dans toute notre documentation. Cependant, toute information ou conseil est fourni par nous de bonne foi, sans garantie ou prétention illimitée d'adéquation à une application spécifique. Nous vendons uniquement aux utilisateurs industriels qualifiés. La responsabilité incombe à l'utilisateur du produit de rechercher soigneusement et ensuite de tester continuellement le produit et ses procédures d'application dans le contexte de son utilisation spécifique. L'utilisation de nos produits et données nécessite de la diligence et de l'attention, et relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Kautschuk-Group n'accepte aucune responsabilité pour les dommages subis. Nos [Conditions générales \(/info/toc\)](#) s'appliquent.

Les durées de stockage et de conservation mentionnées sont des valeurs minimales garanties pour une période commençant le jour de l'expédition. Après cette période, le produit nécessite un contrôle de qualité supplémentaire mais peut très bien être toujours conforme aux spécifications. Pour plus d'information, reportez-vous à notre [Politique de Durée de Vie \(/info/shelflife\)](#).

Pour les mises à jour des informations sur les produits, veuillez consulter régulièrement cette page Web:

<https://fr.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal>
(<https://fr.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal>)

□□ Ceci est une version traduite de nos informations et contenus de produits originaux, fournis pour votre commodité. Bien que nous prenions grand soin de notre contenu traduit, des erreurs et des ambiguïtés peuvent survenir. Pour des informations à jour et canoniales sur ce sujet, nous vous renvoyons à notre version internationale : [**kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal**](https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal)
([**https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal**](https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal))

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: [**info@kautschuk.com \(mailto:info@kautschuk.com\)**](mailto:info@kautschuk.com)

[**Status \(/status\)**](#) · [**Policies \(/info\)**](#) · [**Privacy \(/info/privacy\)**](#) · [**Terms \(/info/toc\)**](#) · [**Imprint \(/info/imprint\)**](#)