

IsoQure[®] UR 500 LER 50

IsoQure UR-500 LER 50 est une pâte de 50 % IsoQure UR 500 dans une résine époxy liquide de bisphénol-A et accélère la réaction des groupes époxy avec la dicyandiamide. La taille des particules solides inférieure à 10 µm sécurise la dispersion homogène de l'accélérateur dans les résines époxydurcissables à la chaleur, principalement utilisées pour les applications de préimprégnation sans solvant et d'adhésifs.

Définition du Matériel

Aspect : Pâte blanche

Contenu : IsoQure UR 500 49% - 51%

Taille des particules (98%) : < 10 µm

Teneur en eau : < 0,4%

Poids par équivalent époxy : 360-390 g/EP-Equ.

Viscosité : 1200 - 2500 Pa*s (ISO 3219, 20°C, 1/s)

Manipulation, Stockage et Emballage

Le matériau est emballé dans des fûts de 25kg et les récipients d'origine fermement fermés doivent être stockés dans un environnement propre et sec. Les conditions de température recommandées sont de -18 à 0°C. Le stockage peut entraîner la cristallisation de la pâte. Une exposition à un maximum de 40°C pendant 6 à 8 heures liquéfiera le matériau pour une utilisation appropriée. Dans les conditions de stockage recommandées, le produit présentera une durée de conservation de 12 mois à compter de la date de production.

Informations Réglementaires

Inscription REACH de l'UE : Oui

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Avertissement / Conditions



Revision: 2020-09-10 / d335

Nous nous efforçons d'être précis dans toute notre documentation. Cependant, toute information ou conseil est fourni par nous de bonne foi, sans garantie ou prétention illimitée d'adéquation à une application spécifique. Nous vendons uniquement aux utilisateurs industriels qualifiés. La responsabilité incombe à l'utilisateur du produit de rechercher soigneusement et ensuite de tester continuellement le produit et ses procédures d'application dans le contexte de son utilisation spécifique. L'utilisation de nos produits et données nécessite de la diligence et de l'attention, et relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Kautschuk-Group n'accepte aucune responsabilité pour les dommages subis. Nos Conditions générales (/info/toc) s'appliquent.

Les durées de stockage et de conservation mentionnées sont des valeurs minimales garanties pour une période commençant le jour de l'expédition. Après cette période, le produit nécessite un contrôle de qualité supplémentaire mais peut très bien être toujours conforme aux spécifications. Pour plus d'information, reportez-vous à notre Politique de Durée de Vie (/info/shelflife).

Pour les mises à jour des informations sur les produits, veuillez consulter régulièrement cette page Web:

<https://fr.kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoqure-ur-500-ler-50>
(<https://fr.kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoqure-ur-500-ler-50>)

□□ Ceci est une version traduite de nos informations et contenus de produits originaux, fournis pour votre commodité. Bien que nous prenions grand soin de notre contenu traduit, des erreurs et des ambiguïtés peuvent survenir. Pour des informations à jour et canoniales sur ce sujet, nous vous renvoyons à notre version internationale : **kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoqure-ur-500-ler-50** (**<https://kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoqure-ur-500-ler-50>**)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Politiques \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**