

Isolan AHT

Définition du Matériau

Apparence: Liquide blanc laiteux

Teneur en solides: 42,0 - 44,0 %

Viscosité de Brookfield (25°C): Max 500 mPa.s

Valeur du pH : 8,0 - 9,0

Application

Isolan AHT est une solution acrylique auto-réticulable adaptée à la fabrication de primaires transparents ou teintés, ainsi que de scelleurs aptes à supprimer la suintement des taches. Il n'est pas nécessaire d'incorporer de l'oxyde de zinc dans ces mélanges. Les films produits avec Isolan AHT présentent une bonne ponçabilité et une impressionnante résistance aux rayures.

Stockage

La plage de température optimale de stockage et de manipulation est de 5 °C à 30 °C. Le produit doit être protégé de la chaleur et du gel pour conserver sa viabilité. Les conteneurs ne doivent pas être rechargés après avoir été ouverts. Correctement stocké, Isolan AHT est stable pendant au moins 12 mois après le départ de notre entrepôt.

Emballage

Isolan AHT est disponible en IBC (1000kg chacun) et en fûts (210kg chacun). Les quantités minimales de commande sont de 2 palettes contenant 8 fûts chacune ou 1 IBC.

Informations Réglementaires

Enregistré REACH UE : Non applicable

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Avertissement / Conditions



Revision: 2023-09-22 / 87b1

Nous nous efforçons d'être précis dans toute notre documentation. Cependant, toute information ou conseil est fourni par nous de bonne foi, sans garantie ou prétention illimitée d'adéquation à une application spécifique. Nous vendons uniquement aux utilisateurs industriels qualifiés. La responsabilité incombe à l'utilisateur du produit de rechercher soigneusement et ensuite de tester continuellement le produit et ses procédures d'application dans le contexte de son utilisation spécifique. L'utilisation de nos produits et données nécessite de la diligence et de l'attention, et relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Kautschuk-Group n'accepte aucune responsabilité pour les dommages subis. Nos Conditions générales (/info/toc) s'appliquent.

Les durées de stockage et de conservation mentionnées sont des valeurs minimales garanties pour une période commençant le jour de l'expédition. Après cette période, le produit nécessite un contrôle de qualité supplémentaire mais peut très bien être toujours conforme aux spécifications. Pour plus d'information, reportez-vous à notre Politique de Durée de Vie (/info/shelflife).

Pour les mises à jour des informations sur les produits, veuillez consulter régulièrement cette page Web:

<https://fr.kautschuk.com/products/textile/isolan-aht>
(<https://fr.kautschuk.com/products/textile/isolan-aht>)

□□ Ceci est une version traduite de nos informations et contenus de produits originaux, fournis pour votre commodité. Bien que nous prenions grand soin de notre contenu traduit, des erreurs et des ambiguïtés peuvent survenir. Pour des informations à jour et canoniales sur ce sujet, nous vous renvoyons à notre version internationale : **kautschuk.com/products/textile/isolan-aht**
[\(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-aht>\)](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-aht)

© **2001-2024 Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Politiques \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**