

Isolan PTC-C

Définition du matériau

Identité chimique : Polyuréthane aliphatique aqueux, à base de polycarbonate

Apparence : Liquide blanc laiteux translucide

Teneur en solides : 34,0 - 37,0 %

Viscosité Brookfield (25°C) : Max 100 mPa.s

Valeur du pH : Env. 8,0

Densité : 1,03g/cm³

Teneur en COV : Env. 6,1 %

Application

Isolan PTC-C est une dispersion aqueuse d'un polyuréthane aliphatique basé sur le polycarbonate. Il est spécialement conçu comme un liant pour top coat haut de gamme adapté aux processus de rotogravure ou de revêtement par transfert.

Isolan PTC-C produit un toucher sec, un brillant exceptionnel, une clarté, un nivellement optimal et présente une résistance remarquable à la fois à l'abrasion et à l'hydrolyse.

Stockage

La plage de températures optimale pour le stockage et la manipulation est de 5 °C à 30 °C. Le produit doit être protégé de la chaleur et du gel pour maintenir sa viabilité. Les conteneurs ne doivent pas être re-approvisionnés après leur ouverture. Correctement stocké, Isolan PTC-C est stable pendant au moins 12 mois après la sortie de notre entrepôt.

Emballage

Isolan PTC-C est disponible en IBCs (1000kg chacun) et en fûts (210kg chacun). Les MoQ sont de 2 palettes de 8 fûts chacune ou 1 IBC.

Informations réglementaires

Enregistrement REACH UE : Non applicable

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Avertissement / Conditions



Revision: 2023-09-20 / 9d67

Nous nous efforçons d'être précis dans toute notre documentation. Cependant, toute information ou conseil est fourni par nous de bonne foi, sans garantie ou prétention illimitée d'adéquation à une application spécifique. Nous vendons uniquement aux utilisateurs industriels qualifiés. La responsabilité incombe à l'utilisateur du produit de rechercher soigneusement et ensuite de tester continuellement le produit et ses procédures d'application dans le contexte de son utilisation spécifique. L'utilisation de nos produits et données nécessite de la diligence et de l'attention, et relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Kautschuk-Group n'accepte aucune responsabilité pour les dommages subis. Nos [Conditions générales \(/info/toc\)](#) s'appliquent.

Les durées de stockage et de conservation mentionnées sont des valeurs minimales garanties pour une période commençant le jour de l'expédition. Après cette période, le produit nécessite un contrôle de qualité supplémentaire mais peut très bien être toujours conforme aux spécifications. Pour plus d'information, reportez-vous à notre [Politique de Durée de Vie \(/info/shelflife\)](#).

Pour les mises à jour des informations sur les produits, veuillez consulter régulièrement cette page Web:

<https://fr.kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c>
(<https://fr.kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c>)

□□ Ceci est une version traduite de nos informations et contenus de produits originaux, fournis pour votre commodité. Bien que nous prenions grand soin de notre contenu traduit, des erreurs et des ambiguïtés peuvent survenir. Pour des informations à jour et canoniales sur ce sujet, nous vous renvoyons à notre version internationale : [**https://kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c**](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: [**info@kautschuk.com \(mailto:info@kautschuk.com\)**](mailto:info@kautschuk.com)

[**Status \(/status\)**](#) · [**Policies \(/info\)**](#) · [**Privacy \(/info/privacy\)**](#) · [**Terms \(/info/toc\)**](#) · [**Imprint \(/info/imprint\)**](#)