

Isodur L-75

Nom chimique: Polymère de diisocyanate de toluène

Solvant : Ethylacetate

Définition du matériau

Teneur en NCO : $13,3 \pm 0,4$ %

Teneur en monomère : $< 0,5$ %

Teneur en matières non volatiles : 75 ± 2 %

Application

L'Isodur L-75 est un agent de réticulation qui peut être utilisé avec des polyesters, des polyéthers et des polyacrylates. Cependant, il n'est pas adapté pour les applications aliphatiques et alcooliques. Il est particulièrement bien adapté aux revêtements pour les meubles et les produits composites en bois, ainsi que pour les métaux, les plastiques et les composites minéraux. En tant qu'agent d'adhésion, l'Isodur L-75 augmente la résistance aux solvants aromatiques et aux huiles, tout en offrant une bonne stabilité à des températures plus élevées.

Informations d'utilisation

Après avoir ajouté Isodur L-75 à une formulation d'adhésif ou de revêtement, le mélange doit être utilisé dans sa durée de vie en pot. La durée de vie en pot dépend du contenu en polymère ainsi que d'autres ingrédients tels que les antioxydants, les résines, les plastifiants, les solvants, etc. Cette durée de vie en pot peut varier de plusieurs heures à un jour.

Manipulation, stockage et emballage

La transformation et l'utilisation de l'Isodur L-75 nécessitent des connaissances techniques et professionnelles adéquates. Veuillez consulter la fiche de données de

sécurité et respecter les réglementations de sécurité locales. Les exigences légales en vigueur dans votre pays, notamment en ce qui concerne la prévention des accidents, l'hygiène au travail et les droits de brevet, doivent être respectées.

L'Isodur L-75 doit être stocké dans ses conteneurs originaux scellés à des températures comprises entre 0 et 25°C. Correctement stocké, il est stable pendant un minimum de six mois. S'il est stocké ou transporté à de basses températures, des dépôts peuvent se former mais ils devraient se redissoudre lorsqu'ils sont agités à température ambiante.

Tailles d'emballage disponibles pour Isodur L-75 :

- Fûts de 180 kg
- Fûts de 50 kg
- Bouteilles d'aluminium de 0,75 kg
- Bouteilles en plastique de 0,75 kg

Informations réglementaires

Enregistré REACH UE : Oui

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

Avertissement / Conditions

Revision: 2023-10-11 / b8cf



Nous nous efforçons d'être précis dans toute notre documentation. Cependant, toute information ou conseil est fourni par nous de bonne foi, sans garantie ou prétention illimitée d'adéquation à une application spécifique. Nous vendons uniquement aux utilisateurs industriels qualifiés. La responsabilité incombe à l'utilisateur du produit de rechercher soigneusement et ensuite de tester continuellement le produit et ses procédures d'application dans le contexte de son utilisation spécifique. L'utilisation de nos produits et données nécessite de la diligence et de l'attention, et relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. Kautschuk Group n'accepte aucune responsabilité pour les dommages subis. Nos [Conditions générales](#) s'appliquent.

Les durées de stockage et de conservation mentionnées sont des valeurs minimales

garanties pour une période commençant le jour de l'expédition. Après cette période, le produit nécessite un contrôle de qualité supplémentaire mais peut très bien être toujours conforme aux spécifications. Pour plus d'information, reportez-vous à notre [Politique de Durée de Vie](#).

Pour les mises à jour des informations sur les produits, veuillez consulter régulièrement cette page Web:

<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-l75>